



TPE-V ist in weichen Einstellungen (< 45 Shore A) nicht verfügbar?

Diese Grenze der Härte hatte lange Zeit Bestand. Heute ist TPE-V ab 20 Shore A lieferbar.

Die hervorragenden elastischen Werte sind aus nachfolgender Tabelle zu ersehen.

Eigenschaft [Einheit]	Norm	PTS-UNIPRENE- 7100-20*800	PTS-UNIPRENE- 7100-25*800	PTS-UNIPRENE- 7100-35*800	PTS-UNIPRENE- 7100-45*800
Härte [Shore A]	53505	20	25	35	46
Reißfestigkeit (längs/quer) [N/mm ²]	53504	2,0/2,1	2,3/2,5	2,4/2,5	2,7/2,7
Druckverformungsrest [%] 6 mm Platten / 25 % Verf.	ISO 815				
70 Std. / 23°C		11	14	13	14
24 Std. / 70°C		17	20	18	21
24 Std. / 100°C		31	28	25	30
24 Std. / 120°C		48	43	35	34

Tabelle 1